



Nefalit 16



#### Composição

Placa isenta de amianto  
composta de fibras minerais

#### Tamanho Padrão

1000 x 1000mm

#### Espessura Padrão

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm (+/-  
10%)

#### Características

Classe de Temperatura	1200°C
Cor	Rosa
Densidade	1000kg/m <sup>3</sup>
Condutividade Térmica à 400°C	0,16W/m.°K
Resistência a Tração (Fibras Longitudinais)	40Kg/cm <sup>2</sup>
Resistência a Tração (Fibras Transversais)	30Kg/cm <sup>2</sup>
Retração à 1150°C (24 horas)	<4%
Compressibilidade (ASTM F 36 método k base de 70 kg/cm <sup>2</sup> )	10%
Recuperação	40%
Perda ao fogo à 800°C	15%

Obs: As informações aqui contidas são apresentadas somente para consideração, informação e verificação. Não deverão ser, em parte ou no todo, entendidas como garantia ou declaração, pela qual assumamos qualquer responsabilidade. Isto não deverá ser interpretado como licença de uso de patente ou marca. As informações acima descritas foram extraídas de ficha técnica do fabricante.

[www.athenasbrasil.com.br](http://www.athenasbrasil.com.br)

Contagem - MG +55 (31) 2102.9900 Diadema - SP +55 (11) 4055.4960

Vale do Aço - MG +55 (31) 3841.1515