



Nefalit 7



#### **Composição**

Placa isenta de amianto  
composta de fibras minerais

#### **Tamanho Padrão**

1000 x 1000mm

#### **Espessura Padrão**

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm (+/-  
10%)

#### **Características**

Classe de Temperatura	850°C
Cor	Cinza
Densidade	850kg/m <sup>3</sup>
Condutividade Térmica à 400°C	0,10W/m.°K
<b>Resistência a Tração (Fibras Longitudinais)</b>	50Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistência a Tração (Fibras Transversais)</b>	40Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Retração à 800°C (24 horas)</b>	<2%
Compressibilidade (ASTM F 36 método k base de 70 kg/cm <sup>2</sup> )	15%
<b>Recuperação</b>	35%
<b>Perda ao fogo à 800°C</b>	15%

Obs: As informações aqui contidas são apresentadas somente para consideração, informação e verificação. Não deverão ser, em parte ou no todo, entendidas como garantia ou declaração, pela qual assumamos qualquer responsabilidade. Isto não deverá ser interpretado como licença de uso de patente ou marca. As informações acima descritas foram extraídas de ficha técnica do fabricante.

[www.athenasbrasil.com.br](http://www.athenasbrasil.com.br)

Contagem - MG +55 (31) 2102.9900 Diadema - SP +55 (11) 4055.4960

Vale do Aço - MG +55 (31) 3841.1515